

# BOSTIK TARVICOL KPA | Клей на спиртовой основе для укладки паркета

## | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей на спиртовой основе, предназначенный для укладки различных видов паркета толщиной до 22 мм:

- мозаичного паркета до 8 мм;
- необработанного штучного паркета;
- фанеры, ДСП;
- шпунтованной многослойной доски до 22 мм;
- массивной доски до 22 мм;
- лакированного на заводе паркета;
- укладки паркета на ребро;
- пробковой подложки.

## | ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое высыхание;
- Высокая адгезия;
- Клей не содержит воды: соблюдает равновесную влажность древесины;
- Может применяться по большинству оснований;
- Подходит для укладки покрытий на обогреваемые полы;
- Морозостойкий до -20°C.

## | ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ:** подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе; ДСП и фанера.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными.

Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 4%. Если влажность выше 4%, используйте систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть подготовлены выравнивающими смесями ROXOL.

## | НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Нанести клей на одну поверхность зубчатым шпателем B12

Паркет наклеивают полосой шириной около 1 м. Сначала наклеивают первую полосу, плотно подгоняют паркетные доски при помощи деревянного молотка/подбивочного блока, затем

укладывают следующую полосу, и так далее.

По периметру помещения необходимо предусмотреть температурный зазор в 5-8 мм, который впоследствии закрывают плинтусом. Правило расчета зазоров: 0,15% от каждого самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом.

Через каждые 10-15 м<sup>2</sup> закрепляйте полосы или плиты между собой.

Шлифовку и лакировку паркета рекомендуется производить не раньше, чем через 4-5 дней после укладки. Шлифовка производится только после малярных работ.

## | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Основа</b>	Виниловая
<b>Плотность</b>	1,7 ± 0,05 при +23°C
<b>Твердость по Шору А</b>	около 50
<b>Внешний вид</b>	жидкий клей-паста, тиксотропный
<b>Цвет</b>	светло-бежевый
<b>Время в рабочем состоянии*</b>	20 мин
<b>Начальное схватывание</b>	15 мин
<b>Окончательное схватывание</b>	около 24 ч
<b>Пешеходная нагрузка</b>	минимум через 24 ч
<b>Готовность к циклеванию и шлифованию</b>	через 4-5 дней
<b>Температура использования</b>	+ 5°C до + 35°C
<b>Расход</b>	800-1200 г/м <sup>2</sup>

\* *Время в открытом состоянии и окончательное высыхание зависят от температуры окружающей среды и влажности воздуха, пористости материалов и количества нанесенного клея.*

**| ПРИМЕЧАНИЯ**

- Паркет необходимо распаковать и подготовить согласно инструкции производителя паркета.
- Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя паркета по укладке и строго соблюдайте его рекомендации.
- Свежие пятна клея и инструменты очищать растворителем, денатурированным этиловым спиртом (или ацетоном).

**| ХРАНЕНИЕ**

2 года в закрытой заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 30°C. Выдерживает 4-5 циклов замораживания до -20°C. В случае замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часа, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

**| УПАКОВКА**

Ведро 7 и 25 кг.