



Direkt auf Rost

Hammerschlageffekt

Антикоррозийное покрытие с молотковым эффектом для железа и стали, для ржавых или начищенных поверхностей внутри и снаружи из продуктовой группы материалов Alpina.



Краткий обзор

Размеры упаковки:

0,75 л; 2,5 л.

Назначение:

Эмаль с молотковым эффектом для защиты железа и стали «три в одном»: антикоррозионная защита, грунтовка и финишное покрытие. Для наружных и внутренних работ. Отлично подходит для нанесения на чистые и заржавевшие поверхности из железа и стали, а также старые алкидные лакокрасочные покрытия в доме и в саду, например, двери, ворота, забор, садовая мебель.

Свойства:

- Придает структуру;
- Не содержит ароматические углеводороды;
- Не содержит свинец и хроматы;
- Благодаря активным антикоррозионным пигментам, обладает сильным антикоррозионным воздействием;
- Обладает хорошей адгезией;
- Быстро высыхает;
- Легка в применении;
- Может окрашиваться любыми эмалями и лаками.

Пригодные подложки:

Железо и сталь (не на оцинкованный металл) в домашнем хозяйстве и саду, старые но прочные лакокрасочные покрытия (кроме акриловых эмалей и порошковых покрытий). Не подходит для поверхностей с сильной или длительной влажной нагрузкой или воздействием, вызывающим коррозию веществ (солей или кислот).

Цветовые тона/ Колеровка:

Серебряный, антрацит, медный, зеленый, черный, синий, коричневый, золотой.

Степень глянца:

Глянцевая.

Инструмент/ Температура:

Эмаль тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом. Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C. Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Время высыхания:

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% покрытие:
- сухое на поверхности через 2 - 4 часа
- готово для нанесения следующего слоя через 8 - 12 часов.
- высыхает полностью через три дня.
При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Расход:

Примерно 11 м² /л (около 90 мл/м²) на гладком основании. На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Структура покрытия / Разбавление:

Продукт готов к применению. Для хорошего проявления молоткового эффекта необходимо нанести как минимум два слоя эмали. Подготовка и покрытие подложки смотрите таблицу.

Direkt auf Rost

Hammerschlageffekt

Пригодные подложки и их подготовка

Подготовка подложки:

Металлические поверхности очистить от рыхлой ржавчины ручной шлифовкой (прочный тонкий слой ржавчины можно не удалять).
Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить.

Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Железо, сталь	внутри / снаружи	прошлифовать, удалить непрочную ржавчину, обезжирить	Direkt auf Rost Hammerschlageffekt	Direkt auf Rost Hammer- schlageffekt (только снаружи)	Direkt auf Rost Hammer- schlageffekt
Прочные старые покрытия (кроме акриловых и порошковых эмалей)	внутри / снаружи	прошлифовать/ щелочное травление	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Direkt auf Rost Hammer- schlageffekt	Direkt auf Rost Hammer- schlageffekt

Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопультом
мл/м ²	90	90-100	100-120

Дополнительные информации:

Состав:

Алкидная смола, уайт-спирит, пигменты, неорганические наполнители, аддитивы, антикоррозионные пигменты. Согласно европейским нормам, содержание летучих органических соединений (ЛОС) в продукте категории (Kat.A/i) не должно превышать: 500 г/л (2010). А в данном продукте - содержание максимум 450 г/л ЛОС.

Указания по безопасности:

Воспламеняющийся продукт. Многократный контакт может привести к сухости кожи или ее растрескиванию. Вредна для водных организмов, может оказывать в водоемах длительное вредное воздействие. Пары могут быть причиной сонливости и одурманенности. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в плотно закрытой упаковке, в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников воспламенения, не курить. При нанесении с помощью краскопульта не вдыхать образующиеся взвеси. Избегать попадания в глаза и на кожу. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и почву. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. При недостаточной вентиляции помещения использовать респиратор. В случае проглатывания не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или эту ТИ. Содержит кобальткарбоксилат, бутаноноксим – может вызывать аллергические реакции. Для получения более подробной информации см. указания по безопасности.

Хранение:

Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном от прямых солнечных лучей месте. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке минимум 3 года.

Утилизация отходов:

Затвердевшие остатки грунтовки и пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № A-L044R по состоянию на июнь 2012 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящая брошюра утрачивают свою силу.