

Alpina Seidenweiss

Шелковисто-матовая белая эмаль для наружных и внутренних работ из продуктовой группы материалов Alpina.



Краткий обзор

Размеры упаковки:

0,75 л; 2,5 л

Назначение:

Шелковисто-матовая универсальная финишная эмаль с очень хорошей укрывистостью для наружных и внутренних работ.

Свойства:

- Хороший розлив
- Хорошая укрывистость
- Хорошая укрывистость на кромках
- Быстро сохнет
- Проста в применении
- Хорошая адгезия по DIN 53 151
- Хорошая ударопрочность по DIN 53 154
- Хорошая эластичность по DIN 53 56
- Отлично чистится
- Устойчива к дезинфекционным средствам

Пригодные подложки:

Прогрунтованные или предварительно окрашенные поверхности дерева, металла и твердого ПВХ. При необходимости также минеральные поверхности, цементные штукатурки, бетон, гипсокартон.

Цветовые тона/ Колеровка:

Белый.

Alpina Seidenweiss колеруется в светлые тона с помощью универсальных колеровочных концентратов Alpina Tint. Для глубоких, насыщенных тонов используется эмаль Alpina Seidenmix.

Степень глянца:

Шелковисто-матовая

Инструмент/ Температура:

Эмаль тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом.

Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C. Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Время высыхания:

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%

- сухо на поверхности ок. через 5 часов
- готова для нанесения следующего слоя ок. через 12 часов
- полностью просушено и выносит полную нагрузку ок. через 3 дня.

При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Расход:

Примерно 10 - 12 м² /л (около 80 -100 мл/м²) на гладком основании. На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Структура покрытия / Разбавление:

Продукт готов к применению.

Подготовка и покрытие подложки смотрите таблицу.

Пригодные подложки и их подготовка

Подготовка подложки:

Основание должно быть чистым, обладающим несущей способностью, свободным от разделяющихся субстанций. При наружных работах влажность древесины лиственных пород не должна превышать в среднем 12%, а влажность древесины хвойных пород - 15%. Подготовка металлических и других поверхностей смотрите таблицу. Старые краски с хорошей адгезией зашлифовать и очистить.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, материалы из древесины	внутри / снаружи	прошлифовать	Alpina Grundierfarbe	Alpina Seidenweiss	Alpina Seidenweiss
Железо, сталь	внутри / снаружи	удалить ржавчину/ обезжирить	Alpina Metallgrund	Alpina Seidenweiss	Alpina Seidenweiss
Цинк	внутри	мокрая шлифовка аммиачным мыльным раствором	Capalac Allgrund		Alpina Seidenweiss
	снаружи		Capalac Allgrund	Alpina Seidenweiss	Alpina Seidenweiss
Алюминий, медь	внутри	промыть нитро-разбавителем/ прошлифовать	Capalac Allgrund		Alpina Seidenweiss
	внутри		Capalac Allgrund	Alpina Seidenweiss	Alpina Seidenweiss
Твердый ПХВ	внутри / снаружи	Промыть спиртовым раствором/прошлифовать	Alpina Grundierfarbe		Alpina Seidenweiss
Бетон	внутри / снаружи	В случае наличия разделяющихся веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо удалить.		Alpina Seidenweiss	Alpina Seidenweiss
Прочные старые покрытия	внутри / снаружи	прошлифовать/ щелочное травление	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Alpina Seidenweiss	Alpina Seidenweiss

Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопультом
мл/м ²	80-100	90-100	100

Дополнительные информации:

Состав:

Алкидная смола, уайт-спирит, окись тиана, неорганические наполнители, аддитивы. Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОВ) в продукте категории (Kat.A/d) не должно превышать: 400 г/л (2007). А в данном продукте - содержание максимум 400 г/л ЛОВ.

Указания по безопасности:

Воспламеняющийся продукт. Многократный контакт может привести к сухости кожи или ее растрескиванию. Вредна для водных организмов, может оказывать в водоемах длительное вредное воздействие. Пары могут быть причиной сонливости и одурманенности. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в плотно закрытой упаковке, в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников воспламенения, не курить. При нанесении с помощью краскопульта не вдыхать образующиеся взвеси. Избегать попадания в глаза и на кожу. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и почву. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. При недостаточной вентиляции помещения использовать респиратор. В случае проглатывания не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или эту ТИ. Содержит кобальткарбоксилат, бутаноноксим – может вызывать аллергические реакции. Для получения более подробной информации см. указания по безопасности.

Хранение:

Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном от прямых солнечных лучей месте. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке минимум 5 лет.

Покрытия с плохой несущей способностью

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Утилизация отходов:

Затвердевшие остатки краски и пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № A-L140R по состоянию на октябрь 2008г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящая брошюра утрачивают свою силу.