



тел. +7 (495) 565-45-87, 777-84-80

<http://www.sazi-group.ru/> e-mail: [tiprom@sazi-group.ru](mailto:tiprom@sazi-group.ru)

## Спецификация продукта\* Лепта Химфрез

### *Очиститель*

ТУ 2383-130-32478306-2010

#### **Описание материала**

Готовый к применению состав, представляющий собой смесь кислот с добавлением поверхностно-активных веществ.

#### **Назначение материала**

Предназначен для:

- обработки бетонных, цементных и кирпичных поверхностей с целью удаления цементной пленки без разрушения цементного камня перед нанесением проникающей гидроизоляции, штукатурки, краски, эпоксидных, полиуретановых и акрилатных наливных полов и шовных герметиков, устройством цементных, гипсовых и магнезиальных стяжек;
- очистки фасада от высолов, остатков цементного раствора и атмосферных загрязнений.

#### **Свойства продукта**

- Открывает поры, капилляры, удаляет цементное молочко, высолы.
- Увеличивает глубину проникновения химически активных частиц гидроизоляционных материалов проникающего действия в капилляры бетона.
- Удаляет цементную пленку не вызывая повреждений бетона, не изменяет pH.
- Увеличивает сцепление старого бетона с новым.
- Повышает адгезию штукатурных составов, краски, герметиков и т.д.
- Исключает необходимость механической очистки бетона.
- Снижает время, трудоемкость, и стоимость работ по подготовке поверхности.

#### **Способ применения**

- Работы с очистителем следует проводить при температуре не ниже 0 °С.
- Обрабатываемую поверхность предварительно очистить от грязи, пыли, лакокрасочных покрытий и отслоившейся части бетона.
- Очиститель следует наносить на обрабатываемую поверхность при помощи кисти или валика, выдержать 1 – 3 минуты, смыть остатки раствора водой с применением щеток, либо обработать струей воды под давлением 100 бар.

#### **Расход материала**

1 л на 3-4 м<sup>2</sup> поверхности.

#### **Технические показатели качества**

Растворяющая способность:

- кальция углекислого, г/100 мл очистителя, не менее	14
- кальция гидроокиси, г/100 мл очистителя, не менее	8,5

#### **Упаковка**

Полиэтиленовые канистры 1 и 5 литров.

### **Хранение и транспортировка**

Следует хранить в закрытых складских помещениях при положительной температуре, не превышающей +30 °С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Допускается перевозка всеми видами транспорта при температуре не ниже -5 °С.

### **Меры безопасности**

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Необрабатываемые поверхности, разрушаемые под действием разбавленных кислот (пластик, металл и пр.), а также растения защищать от попадания.

*\* Спецификация разработана 25.03.2014 г.*

*Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомьтесь с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 565-45-87 или на сайте*

*<http://www.sazi-group.ru/>.*