



BORITEX гелевая лазурь

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для декора и защиты древесины, находящейся снаружи и внутри помещений. Идеально подходит для покраски потолочных поверхностей и навесов.

СВОЙСТВА:

- тиксотропный состав геля позволяет покраску потолочных и вертикальных поверхностей без стекания и капанья
- эластичность – покрытие не трескается и не шелушится
- высокая атмосферостойкость покрытия
- содержание воска увеличивает водоустойчивость покрытия
- легкое нанесение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
СОСТАВ	Специальное алкидное связующее, растворитель, прозрачные микропигменты, воск, УФ фильтры
ЦВЕТ	Стандартные цвета по цветовой карте
КОЛЕРОВАНИЕ	Смешивание стандартных цветов между собой*
БЛЕСК	Шелковистый
ПЛОТНОСТЬ	0,90 – 0,94 г/мл
РАЗБАВЛЕНИЕ	Не разбавляется
РАСФАСОВКА	0,75 л, 2,5 л,
СРОК ХРАНЕНИЯ	Срок хранения материала указан на этикетке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой заводской таре. Не допускать замерзания!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	кисть
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	температура краски, воздуха и окрашиваемого объекта не менее +8°C
СУШКА (T = +20°C, отн.влажн. воздуха 65%)	Покрытие сухое на отлип через 6 час, следующий слой наносится через 24 час Снижение температуры и высокая отн. влажность воздуха продлевают время сушки.
РАСХОД	теоретический: 14 - 16 м ² /л на однослойное покрытие Практический расход зависит от обработки и породы древесины, а также способа нанесения.
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	TESSAROL разбавитель

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Новая древесина

Содержание влаги в хвойной древесине не должно превышать 15%, в лиственной - 12%. Сухую поверхность отшлифовать и очистить. С помощью **NITRO разбавителя** удалить воски, смолы и масла.

Обновление старого покрытия

Неповрежденное покрытие очистить и отшлифовать, а поврежденное полностью удалить.

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ:

ПОДЛОЖКА		ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ	ПРОПИТКА	ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
НОВАЯ ДРЕВЕСИНА	снаружи	шлифование, удаление загрязнений	1x BORITEX BASE	2x BORI гелевая лазурь
	снаружи – сильное атмосферное воздействие		1x BORITEX BASE	2-3x BORI гелевая лазурь
	внутри		/	2x BORI гелевая лазурь
	внутри-влажные помещения		1x BORITEX BASE	2x BORI гелевая лазурь
СТАРОЕ ПОКРЫТИЕ	снаружи	очистка, шлифование, удаление поврежденных покрытий	/	1-2x BORI гелевая лазурь
	внутри		/	1-2x BORI гелевая лазурь



ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ:

- * После перемешивания **BORI гелевой лазури** перед нанесением или смешивания различных цветов геля, рекомендуется дать ему постоять для восстановления тиксотропной структуры.
- Количество слоев влияет на цвет, т.е. с увеличением числа слоев, покрытие становится темнее. При ремонте старых покрытий подбирается более светлый цвет от предыдущего.
- Порода древесины влияет на окончательный цвет покрытия, поэтому рекомендуется сделать пробу на малом участке.