

Alpina Yachtlack

Стойкий к морской воде прозрачный уретано-алкидный специальный лак для наружных и внутренних работ из продуктовой группы материалов Alpina.



Краткий обзор

Размеры упаковки:

0,75 л; 2,5 л

Назначение:

Атмосферостойкий, прозрачный лак для покрытия лодок, яхт и других судов, плавающих в пресной и в морской воде, без ароматических углеводородов. Эффективен при использовании внутри и снаружи для отделки высоконагружаемых деревянных поверхностей, таких как садовая мебель, спортивные сооружения и т.п.

Свойства:

- Экономичный расход
- Универсальное применение
- Прост в применении
- Не желтеет
- Хороший розлив
- Быстро сохнет
- Устойчив к постоянному воздействию соленой и пресной воды
- Хорошая адгезия
- Хорошая прочность против удара и царапания
- Хорошая эластичность

Пригодные подложки:

Древесина и прочные лаковые покрытия внутри и снаружи.

Цветовые тона/ Колеровка:

Прозрачный

Степень глянца:

Глянцевая

Инструмент/ Температура:

Эмаль тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C. Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Время высыхания:

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%
- сухо на поверхности ок. через 3-4 часов
- сухо для перекрытия ок. через 24 часов
- полностью просушено и выносит полную нагрузку ок. через 3 дней.
При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Расход:

Примерно 11 - 12 м² /л (около 80 -90 мл/м²) на гладком основании. На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Структура покрытия / Разбавление:

Alpina Yachtlack готов к нанесению кистью. Для обеспечения достаточной толщины слоя желательно наносить кистью. Избегать попадания влаги и солнечных лучей, т.к. возможно образование пузырей. При нанесении последующих слоев рекомендуется шлифовать поверхность, слой должен быть хорошо высушен (в противном случае возможно образование шагрени). Прозрачные запечатки требуют специального ухода. Не позднее чем через 2 года проверить на наличие повреждений.

Alpina Yachtlack

Пригодные подложки и их подготовка

Подготовка подложки:

Подложка должна быть сухой, прочной, твердой, чистой, не содержать следов жира и других антиадгезивов. Старые лаковые покрытия зашлифовывают. Для лодок очень большое значение имеет тщательная очистка подложки. Специальные защитные средства по уходу за поверхностью необходимо полностью удалить.

Непокрытую древесину снаружи следует предварительно защищать от синевы (продуктом Alpina Holzgrund) и от ультрафиолетового света (продуктом Alpina Holzlasur).

Покрытия с плохой несущей способностью

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, материалы из древесины	внутри	прошлифовать / очистить	Alpina Yachtlack, разбавленный на 10-15%		Alpina Yachtlack
	снаружи	прошлифовать / очистить	Alpina Holzgrund, Alpina Holzlasur	Alpina Yachtlack	Alpina Yachtlack
Прочные старые покрытия	внутри / снаружи	прошлифовать/ щелочное травление	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Alpina Yachtlack	Alpina Yachtlack

Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопультом
мл/м ²	80-90	80-90	90

Дополнительные информации:

Состав:

Уретано-алкидная смола, уайт-спирит, неорганические наполнители, аддитивы. Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОВ) в продукте категории (Kat.A/i) не должно превышать: 600 г/л (2007) / 500 г/л (2010). А в данном продукте - содержание максимум 450 г/л ЛОВ.

Указания по безопасности:

Воспламеняющийся продукт. Многократный контакт может привести к сухости кожи или ее растрескиванию. Вредна для водных организмов, может оказывать в водоемах длительное вредное воздействие. Пары могут быть причиной сонливости и одурманенности. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в плотно закрытой упаковке, в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников воспламенения, не курить. При нанесении с помощью краскопульта не вдыхать образующиеся взвеси. Избегать попадания в глаза и на кожу. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и почву. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. При недостаточной вентиляции помещения использовать респиратор. В случае проглатывания не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или эту ТИ. Содержит кобальткарбоксилат, бутаноноксим – может вызывать аллергические реакции. Для получения более подробной информации см. указания по безопасности.

Хранение:

Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном от прямых солнечных лучей месте. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке минимум 3 лет.

Утилизация отходов:

Затвердевшие остатки краски и пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № A-L090R по состоянию на октябрь 2008г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящая брошюра утрачивает свою силу.