



Золотистая или серебристая лазурь с перламутровыми пигментами для декоративных облачных интерьеров.

Краткий обзор

Размеры упаковки:

2,5 л

Назначение:

Высококачественная финишная золотистая/серебристая лазурь с перламутровыми пигментами для создания благородных поверхностей. Разработана специально для нанесения на Alpina Structur Effekt или Alpina Impression Effekt. Для внутренних работ

Свойства:

- Почти без запаха и эмиссии
- Водоразбавляемая
- Экологичная
- Прозрачная, не кроющаяся на акрилатной основе
- С хорошей диффузионной способностью
- С водоотталкивающими свойствами
- Легко наносится

Пригодные подложки:

Можно наносить на все традиционные внутренние поверхности, пригодные для дисперсионных красок. Для поверхностей с нормальной - средней нагрузкой. Может применяться в качестве декоративной лазури на гладкой кирпичной кладке с покрытием, штукатурке, бетоне, гипсокартонных плитах, грубоволокнистых и структурных обоях.

Цветовые тона/ Колеровка:

Прозрачная с серебристыми или золототыми частичками.

Степень глянца:

глянцевая

Инструмент/ Температура:

Лазурь тщательно перемешать. Нанести валиком Alpina-Rolle, в заключение обработать щеткой Alpina-Bürste. Инструменты промыть водой сразу после применения. Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.

Время высыхания:

При комнатной температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% через 12 часов покрытие полностью высыхает. При температуре ниже +20°C и отн. влажности воздуха более 65% время высыхания соответственно увеличивается.

Расход:

Около 7 м²/л, на гладком основании. На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Структура покрытия / Разбавление:

Грунтовочное покрытие:

Нанести на сухую предварительно покрытую структурными красками Alpina Structur Effekt или Alpina Impression Effekt поверхность, по желанию с промежуточным слоем отколерованной лазури Alpina Lasur Effekt.

Финишное покрытие:

Неразбавленную лазурь наносить щеткой или валиком с коротким ворсом и через 5-10мин. после нанесения обработать мягкой кистью плавными движениями крест-накрест.

Внимание:

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашенной поверхности наносить методом "сырое по сырому" за один проход.

Пригодные подложки и их подготовка

Подготовка подложки:

Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ. В качестве грунтовочной основы рекомендуется укрывистое покрытие Alpina Structur Effekt или Alpina Impression Effekt.

Штукатурки и шпатлевки:

Известково-цементные штукатурки:

Прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью окрашивать после предварительного покрытия красками Alpina Structur Effekt или Alpina Impression Effekt. Крупнопористые, впитывающие и сильно впитывающие штукатурки предварительно ещё загрунтовать материалами Alpina Einlassgrund или Alpina Grund-Konzentrat.

Гипсовые и готовые штукатурки, гипсокартонные панели:

Зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания на штукатурках и шпатлевках, обеспылить, загрунтовать Alpina Einlassgrund или Grund-Konzentrat и нанести Alpina Structur Effekt или Alpina Impression Effekt.

Бетон:

В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо удалить и обработать поверхность также как штукатурки.

Керамическая или облицовочная кладка:

Нанести предварительный укрывистый слой Alpina Structur Effekt или Alpina Impression Effekt и затем окрашивать.

Покрyтия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Матовые основания с низкой впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки. Глянцевые поверхности и покрытия лаками и эмалями зашлифовать.

Покрyтия с плохой несущей способностью:

Покрyтия лаками, эмалями, дисперсионными красками, штукатурки на основе синтетических смол, клеевые краски, непрочнодержающиеся обои с плохой несущей способностью полностью удалить. Грунтование выполнить материалами Alpina Einlassgrund, Alpina Grund-Konzentrat или предпочтительнее Caparol-Tiefgrund TB.

Поверхности с пятнами плесени, никотина, разводов, копоти или жира:

Поражения плесенью или грибком очистить механическим способом влажной щеткой, шабером или скребком. Грунтовочное покрытие выполнить материалами Megamax Grund-Konzentrat или FungiGrund. Финишное покрытие на сильно пораженных поверхностях выполнить материалом Caparol Malerit-W. Пятна никотина, разводов, копоти и жира промыть водой с добавлением жирорастворимых бытовых моющих средств и дать хорошо просохнуть. В качестве изолирующего грунтовочного покрытия нанести AquaSperrgrund.

Подложки с дефектами:

В соответствии с предварительной обработкой зашпатлевать материалом Alpina Feinspachtel и при необходимости загрунтовать.

Дополнительная информация:

Состав:

Дисперсия акриловой смолы, цветные пигменты, минеральные наполнители, добавки, вода.

Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОС) в продуктах кат. А/а не должно превышать 30 г/л (2010). В данном продукте ЛОС – менее 1 г/л

Указания по безопасности:

Хранить в местах недоступных детям. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не вдыхать «туман» при распылении. Не допускать попадания в канализацию, в водоемы и на почву. Для получения более подробной информации см. паспорт по безопасности.

Хранение:

Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном от прямых солнечных лучей месте. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке 2 года.

Утилизация отходов:

Затвердевшие остатки краски и пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

Жидкие остатки продукта утилизируются как отходы красок на жидкой основе.

Техническая информация № А-D220R по состоянию на май 2011 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящая брошюра утрачивают свою силу.