



### Техническое описание продукта

Ред. 004 от 03.03.2020. Актуальная версия на сайте: [www.tnpgroup.ru](http://www.tnpgroup.ru)

## Тэпинг® Р 1155 Грунт

ТУ 2312-001-87403666-08

Двухкомпонентный эпоксидный окрашенный грунт для бетона с хорошей проникающей и заполняющей способностью.



#### Описание продукта:

Цветной двухкомпонентный компаунд на основе эпоксидной смолы и отвердителя аминного типа для использования в качестве базового (грунтовочного) слоя. Обладает хорошей проникающей и заполняющей способностью. Отлично подходит для запечатывания пор во впитывающих основаниях.

#### Области применения:

- В качестве грунтовочного слоя под эпоксидные и полиуретановые полы;
- В качестве запечатывающего слоя по кварцевому песку в «антискользящих» системах;
- В качестве самостоятельного бюджетного обеспыливающего покрытия;

#### Преимущества:

- Быстрое время высыхания, следующий слой можно наносить уже через 10-12 часов;
- Отличная порозаполняющая способность;
- Укрепляет слабые основания на 30-40%;
- Придаёт гидрофобные свойства поверхности;
- Имеется возможность разбавить грунт до рабочей вязкости;
- При введении наполнителя (кварц. мука или кварц. песок) – можно использовать в качестве шпаклёвки.

#### Форма поставки\*:

Комплект (А+Б):	<b>22,0 кг</b>
Основа (А):	<b>18,5 кг</b>
Отвердитель (Б):	<b>3,5 кг</b>
Соотношение А:Б в г:	<b>1000 : 189</b>

\* В зависимости от партии вес компонентов может меняться. Обращайте внимание на этикетку продукта.

#### Технические характеристики:

Плотность А+Б:	<b>1,2 ± 0,05 г/см<sup>3</sup></b>
Нелетучих веществ:	<b>96 ± 1 %</b>
Адгезия к бетону:	<b>≥ 3 Мпа</b>
Адгезия к стали:	<b>≥ 3 Мпа</b>
Твёрдость по Шору Д: (через 7 суток)	<b>65 усл. ед</b>
Истираемость, Табер: (на 7 сутки, 1000 г/1000 об.)	<b>≤ 57,5 мг</b>
Удлинение при разрыве:	<b>не менее 5%</b>

#### Условия монтажа:

t° окружающей среды:	<b>от 10 до 35 °С</b>
t° основания:	<b>от 5 °С</b>
t° материала:	<b>от 18 до 22 °С</b>
Влажность воздуха:	<b>не более 80%</b>
Влажность основания:	<b>не более 5%</b>
Прочность основания: (на сжатие, не ниже)	<b>25 МПа</b>

Бетонное основание должно быть старше 23-х суток, быть плотным и ровным, с перепадами по 2 м рейке не более 2 мм, и соответствовать требованиям СП 29.13330.2011 Полы, СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные работы.

**Внешний вид компонентов:**

**Компонент «А»**, основа: вязкая однородная жидкость соответствующего цвета, без посторонних включений;

**Компонент «Б»**, отвердитель: прозрачная жидкость с желтоватым оттенком.

**Цвет\*:**

Базовый цвет – серый, близкий к RAL 7040».

*\* Практически все эпоксидные материалы с течением времени изменяют свой цвет под воздействием ультрафиолета и влажности воздуха, что особенно заметно на ярких и белых тонах. Данное явление не приводит к изменению физико-механических свойств.*

**Важно:** Цвет различных партий может отличаться в полтонах.

**Химическая стойкость:**

Не менее 30 суток при t° +20 °С к следующим средам:

- неорганические кислоты и водные растворы солей концентрацией до 20%, кроме плавиковой кислоты, окисляющих кислот и их солей;
- водные растворы ПАВ;
- слабые растворы щелочей и растворы солей концентрацией до 20%;
- водные растворы органических кислот до 10%;
- Углеводороды (кроме бензола и бензолсодержащих смесей, сырой нефти);
- Бензин и дизтопливо.

Воздействие химических веществ на отверждённое покрытие с течением времени приводит к помутнению, потере цвета и глянца. В случае необходимости эксплуатации покрытия в условиях более агрессивного химического воздействия, рекомендуется применять материал Тэпинг Пол 205 К.

**Подготовка основания:**

1. Имеющееся основание необходимо обработать при помощи дробеструйной, фрезероальной, либо мозаично-шлифовальной машин для удаления «цементного молочка», остатков старых покрытий (включая упрочнённый слой «топпинг») и непрочных держащихся частиц, неровностей и острых углов;
2. Металлические поверхности обезжирить, зачистить от следов ржавчины и окалины;
3. Масляные и жировые загрязнения следует удалить любым способом;
4. Трещины и деформационные швы – расшить, расчистить корщёткой, выбоины и сколы – обстучать и зачистить.
5. Всю поверхность тщательно обеспылить при помощи строительного пылесоса.

Внешний вид и долговечность покрытия напрямую зависят от качества подготовки и ровности основания.

**Подготовка материала к работе:**

1. Перед началом работ материал необходимо выдержать в течение суток при комнатной температуре 20-25 °С;
2. Содержимое ведра с компонентом «А» перемешать при помощи дрели/миксера в течение 2-3 минут на невысоких оборотах (до 600 об/мин);
3. Медленно влить отвердитель (компонент «Б») в центр ведра, и перемешать в течение 1-2 минут;

**Время жизни готовой смеси (не более):**

+10 °С	+20 °С	+30 °С
45 мин.	27 мин.	15 мин.

**Важно:** Готовый материал следует разлить в малярную ванночку либо ведро меньшего объёма в течение 3-5 минут, чтобы избежать «закипания» смеси и оседания наполнителя на дно тары.

**Технология монтажа:**

Приступая к работе, помещение необходимо защитить от попадания прямых солнечных лучей, сквозняков, осадков, пыли и насекомых, а также обеспечить вентиляцию и стабильный температурный режим.

1-й этап: Грунтование поверхности

Любое минеральное, либо деревянное основание необходимо грунтовать при помощи состава **Тэпинг Р 1155 Грунт**, либо другого низковязкого материала линейки Тэпинг, подходящего для данных целей, например, **Тэпинг Пол 205 Прозрачный**. Металлическую поверхность допускается не грунтовать. Грунтовочный состав наносится велюровым или полиакриловым валиком, а в труднодоступных местах – при помощи кисти. Последующий слой можно наносить не ранее чем через 16 часов при t° 23 °С. При низких температурах срок высыхания грунтовочного слоя может увеличиваться до 1-2 суток (см. тех. описание соответствующую).

**Важно:** Слабые и впитывающие поверхности рекомендуется грунтовать 2-3 раза, а также выполнить сплошную засыпку последнего мокрого слоя сухим кварцевым песком фр. 0.1-0.3 мм

2-й этап: Шпатлевание поверхности

Выбоины, швы и трещины заделываются при помощи состава **Тэпинг Пол 205 Шпаклёвка**, наполненного кварцевым песком фр. 0.1-0.3 мм (либо кварцевой мукой фр. 0.015 мм) до удобной для работы вязкости. Обычно это ~50-150% от массы комплекта. Для создания шпаклёвки так же подходит **Тэпинг Пол 205 Прозрачный**. Излишки шпаклёвки сошлифовываются после отверждения.

**Рекомендуем:** пористые и ребристые основания следует полностью шпатлевать «на сдир» составом, наполненным кварцевой мукой фр. 0.015 мм в количестве 20-30% от массы комплекта.

3-й этап: Нанесение основного слоя

Подготовленный материал налить в малярную ванночку, либо тару подходящего размера. Наносить валиками максимально равномерно в одной плоскости, не допуская образования пробелов и сухих пятен. Предварительно рекомендуется прокрасить углы и стыки стен с полов кистями.

Вертикальные поверхности рекомендуется окрашивать валиками с коротким ворсом и наносить краску тонким слоем, чтобы избежать образования видимых потёков.

Создание шероховатого покрытия

Шероховатое покрытие получается за счёт равномерной засыпки свежего слоя крупным кварцевым песком (фр. 0.3-0.8 мм, либо 0.1-0.3 мм). Обычно расход крупного песка составляет 1.5-2 кг песка на м<sup>2</sup>, чтобы не оставалось видимых «мокрых» пятен. После отверждения, излишки песка сметаются, наносится покрывной слой того же материала при помощи валика, либо плоского шпателя.

**Расход материала в чистом виде:**

Метод нанесения	Расход комплекта (А+Б)	
	на 1 слой	площадь
грунтовочный слой	0.28-0.35 кг	~ 79 м <sup>2</sup>
финишный слой	0.25-0.28 кг	~ 88 м <sup>2</sup>
покрывной слой (по кварц. песку)	0,50-0,60 кг	~ 37 м <sup>2</sup>

**Начало эксплуатации покрытия:**

Характер нагрузок:	+10 °С	+22 °С	+30 °С
«На отлип», от пыли:	10 часов	6 часов	5 часов
Можно наступать:	36 часов	22 часа	16 часов
Лёгкие нагрузки: (занос инструмента, нанесение разметки)	4 дня	2 дня	2 дня
Полная эксплуатация: (установка мебели, движение техники, монтаж оборудования)	7 дней	5 дней	5 дней

**Рекомендуем:** Покрытие защитить от механического воздействия до набора полной прочности. Важно помнить, что от температуры материала, влажности и температуры помещения, влажности и температуры основания, напрямую зависят свойства полимерных материалов (вязкость, растекаемость, скорость полимеризации) и итоговый внешний вид покрытия.

**Техника безопасности:**

1. Проведение окрасочных работ должно осуществляться с обязательным использованием средств индивидуальной защиты и респираторов;
2. Проведение работ не допускается вблизи открытого огня, либо при проведении сварочных работ;
3. При попадании на кожу, слизистые оболочки и глаза необходимо сразу промыть большим количеством тёплой воды. При возникновении аллергической реакции – обратиться к врачу.

**Прочие замечания:**

**Кристаллизация:** при транспортировке и хранении в условиях пониженных температур и высокой влажности может произойти кристаллизация компонента «А». Данное поведение типично для эпоксидных смол, и является обратимым. Необходимо разогреть содержимое компонента «А» до температуры ~ 60 °С (например, на паровой бане, либо индукционной плитке) в течение нескольких часов до полного растворения кристаллов.

**Рекомендация по эксплуатации покрытия:**

Внешний вид и долговечность покрытия зависит от условий его эксплуатации и ухода. Образование царапин или мелких сколов, являющихся следствием воздействия абразивной нагрузки и падения тяжелых предметов, является нормой. Для того, чтобы продлить срок службы покрытия, рекомендуется осуществлять регулярную влажную уборку. Для уборки и очистки полимерного покрытия от различных загрязнений (масляные пятна, органические и неорганические соединения) необходимо применять растворы или концентраты на основе щелочей. Недопустимо использование растворов или концентратов на основе кислот, их солей и окислителей, поскольку данные средства приведут к изменению цвета покрытия.

**Условия хранения и срок годности:**

Хранить в закрытой таре в сухом месте при t° 20-25 °С, вдали от прямого солнечного света, огня и детей в течение 6 месяцев с даты производства.

**Информация об утилизации:**

В неотверждённой форме компоненты загрязняют воду. Не выливать в воду и почву. Вывозить в закрытой таре на полигоны утилизации химических отходов.

**Ограничение ответственности:**

Техническое описание и рекомендации по применению и утилизации материалов даны на основании лабораторных испытаний и практического применения при условии правильного хранения и нормальных условиях нанесения в соответствии с рекомендациями.

Производство материалов, время от времени, оптимизируется и совершенствуется, в связи с этим компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиента. С введением нового описания старое техническое описание теряет актуальность.

Перед применением материала, убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания на сайте [www.tnpgroup.ru](http://www.tnpgroup.ru).

Компания не имеет возможности контролировать процесс хранения, укладки материалов, условия эксплуатации выполненных покрытий и несет ответственность только за качество материала при поставке его потребителю и гарантирует его соответствие нашим стандартам.

Компания не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате некорректного применения данного продукта. Гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации.