

FungiGrund

Для предварительной обработки и грунтовки оснований, пораженных или склонных к поражению плесенью и водорослями, для наружных и внутренних работ.



Описание продукта

Область применения

Водный раствор микробиоцида для поддержки очистки пораженных и склонных к поражению водорослями, плесенью и грибками, пористых и впитывающих оснований, на внешних и внутренних поверхностях, перед последующими нанесениями покрытий.

Свойства

- водная основа;
- дезинфицирующая;
- высокая проникающая способность, благодаря катионной технологии;
- обладает диффузионной и сорбционной способностью.

Связующее

Катионная синтетическая дисперсия

Упаковка

10 л

Цвет

Прозрачная

Хранение

В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.

Технические параметры

- Плотность: Прибл. 1,02 г/см³

Применение

Подходящие подложки

Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими. Следует соблюдать положение о подрядно-строительных работах, часть С по стандарту DIN 18363 абзац 3.

Относительно пригодности для обработки различных оснований и их необходимых предварительных подготовок следует учитывать нашу техническую информацию № 650 „Основания и их предварительная подготовка“. Плесневые отложения на внутренних поверхностях удалить влажной протиркой.

При этом соблюдать законодательные и ведомственные предписания (например, порядок применения биологически активных и опасных веществ). На внешних поверхностях плесневые отложения или слой водорослей удалить струей воды при соблюдении законодательных и ведомственных предписаний. Возможная имеющаяся растительная пыльца и споры от выющихся растений удаляются механически и/или обжигом.

Разбавление

Обрабатывать только в неразбавленном виде.

Структура покрытия

Нанесение в неразбавленном виде, до полного насыщения основания, при необходимости методом «сыре по сырому», с втиранием щеткой, плоским скребком или кистью.

Грунтовка не должна образовывать цельных, блестящих пленок.



| | |
|--|---|
| Расход | В зависимости от впитывающей способности основания - 150–200 мл/м ² . Точный расход определяется путем пробного нанесения. |
| Условия применения | Нижний температурный предел при обработке: Температура воздуха и основания должна быть порядка +5 °C. |
| Сушка/время сушки | При +20° и относительной влажности воздуха 65 % через 12 часов поверхность готова к последующей обработке. При более низких температурах следует соответственно соблюдать более продолжительное время сушки. |
| Инструменты | Кисти или щетки |
| Замечание | Средство FungiGrund не подходит для горизонтальных поверхностей с водяной нагрузкой. |
| Совместимость с другими материалами: Средство FungiGrund нельзя смешивать с другими материалами. | |

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Биоциды следует применять с осторожностью.

Перед применением всегда читайте обозначения и информацию о продукте. Хранить в местах, недоступных для детей. При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью, так как кишечная микрофлора может быть нарушена.
Не допускать попадания в канализацию/ водоемы или в почву. Для лиц, страдающих аллергическими реакциями, рекомендуется использование защитных перчаток.

Утилизация

Во вторичную переработку сдавать только пустую упаковку. Тару с остатками продукта следует сдавать на приемный пункт для старых лаков.

Этот продукт (кат. A/h): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 15 г/л VOC.

M-GF01F

Полиакриловая смола, вода, добавки, консерванты, биоцидные вещества.

В данном печатном издании не рассматриваются все основания, применяемые на практике, и их обработка.

В случае обработки оснований, которые не включены в данную техническую информацию, обращайтесь за консультациями к компании Caparol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания Caparol будет рада дать консультацию по конкретным условиям объекта.

Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».

Центр обслуживания

Техническая информация G381R NOE . Состояние на Декабрь 2011

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел.: (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200A · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de